

# Pigment Dispersion

## Multi Base

# Silon Red 8254 S



Colorant & Additive

### Silon Red 8254 S description

Silon Red 8254 S is a solvent based pigment preparation dispersed in aromatic solvent by polymeric dispersing agent. It is opaque in paint, high gloss with excellent light and weathering fastness. It is interior and exterior recommended.

### Pigment properties:

Chemical Group: Pyrrole Red (C<sub>18</sub>H<sub>10</sub>Cl<sub>2</sub>N<sub>2</sub>O<sub>2</sub>)

Color Index: Pigment Red 254

Pigment type: Organic

Shade: Red

Glossy: High gloss

Transparency: Opaque

Light fastness: Excellent (8) (1: poor – 8: Excellent)

Weathering Fastness: Excellent (5) (1: poor – 5: Excellent)

### Pigment preparation description:

Dispersant Compound: long-oil alkyd resin, solvent, wetting agent, dispersing agents, deflocculant, anti-salting, anti-deposition, anti-crust.

Pigment content: 30 ± 1 %

Total solid content: 59 ± 1 %

Maximum particle size: 15 micron

Tint strength: ±5 % relative to the standard.

Recommendation: Interior and exterior paint

Viscosity: 40 – 50 Kbs @25 °C

Specific gravity: 1.1 gr/cm<sup>3</sup>

### Packing:

Metal tin: 18 Kg

Metal barrel: 190 Kg

### Storage stability:

Keep in cool and dry place out of rich of the sun and freezing and less than 35 °C

Storage time: For 18 months in standard place.

### آشنایی با خمیر پیگمنت قرمز مولتی سیلون ۸۲۵۴

خمیر پیگمنت قرمز ۸۲۵۴ مولتی سیلون، برپایه حلال‌های چند منظوره و دیسپرس کننده‌های پلیمریک تولید شده است. این خمیر پیگمنت، پوششی و دارای براقیت و شفافیت بالاست. به دلیل مقاومت نوری و جوی عالی، در پوشش‌های داخلی و خارجی (در فضای باز)، قابل استفاده است.

### مشخصات رنگدانه:

نام شیمیایی: قرمز پیرول

کد فام (کالر ایندکس): قرمز ۲۵۴

نوع شیمیایی: آلی

فام: قرمز

براقیت: براق

ترانسپرنسی: پوششی

مقاومت نوری: عالی (۸) (۱ ضعیف – ۸ عالی)

مقاومت جوی: عالی (۵) (۱ ضعیف – ۵ عالی)

### مشخصات خمیر پیگمنت:

ترکیب محمل پایه: حلال، افزودنی‌های ترکنده، پخش کننده، ضد تجمع، ضد رسوب.

محتوای رنگدانه: ۱ ± ۳۰ درصد

درصد جامد کل: ۱ ± ۵۹ درصد

حداکثر نرمی ذرات: ۱۵ میکرون

قدرت تینت: ۵ ± درصد نسبت به شاهد

پیشنهاد مصرف: نمای داخلی و خارج

ویسکوزیته: ۴۰ تا ۵۰ کربس

دانسیته: ۱/۱ گرم بر سانتی متر مکعب

### بسته بندی:

حلب فلزی ۱۸ کیلوگرمی

بشکه فلزی ۱۹۰ کیلوگرمی

### شرایط انبارش:

در دمای کمتر از ۳۵ درجه سانتیگراد نگهداری و از یخ زدن و تابش مستقیم نور خورشید، محافظت گردد.

قابلیت انبارش: در شرایط فوق الذکر تا ۱۸ ماه

### Resin Compatibility

Epoxy	<input checked="" type="checkbox"/>
Poly Urethane	<input checked="" type="checkbox"/>
Solvent Base Acrylic	<input checked="" type="checkbox"/>
Poly Ester	<input checked="" type="checkbox"/>

### Usage placement

Interior Paint	<input checked="" type="checkbox"/>
Exterior Paint	<input checked="" type="checkbox"/>

### Recommended

Epoxy paint & Floor	<input checked="" type="checkbox"/>
Poly Urethane paint & Floor	<input checked="" type="checkbox"/>
Solvent based Acrylic Paint	<input checked="" type="checkbox"/>
Poly Ester Composites	<input checked="" type="checkbox"/>

### سازگاری با سایر رزین‌ها

<input checked="" type="checkbox"/>	اپوکسی
<input checked="" type="checkbox"/>	پلی اورتان
<input checked="" type="checkbox"/>	اکریلیک حلالی
<input checked="" type="checkbox"/>	پلی استر

### محل استفاده

<input checked="" type="checkbox"/>	پوشش‌های داخلی
<input checked="" type="checkbox"/>	پوشش‌های خارجی

### پیشنهاد مصرف

<input checked="" type="checkbox"/>	رنگ و کفپوش اپوکسی
<input checked="" type="checkbox"/>	رنگ و کفپوش پلی اورتان
<input checked="" type="checkbox"/>	رنگ ترافیک
<input checked="" type="checkbox"/>	کامپوزیت پلی استر

This information corresponds to the present state of our knowledge and is intended as a general description of our products and their possible applications. Silon makes no warranties, express or implied, as to the information's accuracy, adequacy, sufficiency or freedom from defect and assumes no liability in connection with any use of this information. Any user of this product is responsible for determining the suitability of Silon's products for its particular application.

The results presented in this datasheet are based on the results obtained by the Silon's testing model and Final results of the quality control test (in your company), depending on the form factors, consumables, raw materials and process control processes, may lead to unwanted fluctuations.

کلیه اطلاعات و نتایج درج شده در این دیتاشیت، بر اساس مدل آزمون شرکت تارا شیمی (سیلون) بررسی و ارائه شده است. پیشنهادهای مصرف ذکر شده، صرفاً به عنوان آگاهی و به عنوان اطلاعات پایه در اختیار مصرف کننده قرار داده شده و نمی‌تواند مبنای تصمیم‌گیری نهایی باشد. قبل از استفاده از هر یک از محصولات سیلون، تست‌های مربوط به سازگاری، مقاومت، قدرت تینت و فام را در آزمایشگاه، مرور فرمایید.

رنگ‌های موجود در این دیتاشیت، توسط دستگاه‌های چاپ و یا ماینیور، به نمایش درآمده است و دارای اختلاف فام با نمونه واقعی است. لذا توصیه می‌شود قبل از تولید، مشخصات فام و تینت را در آزمایشگاه، بررسی نمایید.



گروه صنایع تارا شیمی

Tara chem Nami Ind, Co

Phone: (+98)2533343930-3

Fax: (+98)33343258

No13, 7<sup>th</sup> alloy, Khamenei Blvd, Shokouhieh Ind. Zone, Qom, I.R.Iran